





evolast® FFKM
最新一代全氟弹性体

经销商的首选 – www.anyseals.eu – shop.anyseals.eu

evolast® – 高性能弹性体



evolast® – FFKM

FFKM 的问世，已将橡胶在密封应用领域推向了前所未有的巅峰！

evolast® 结合了 PTFE 热塑性塑料卓越的化学和热性能，以及弹性体的高弹性和优异的抗压缩永久变形性能。

evolast® 广泛应用于化学工业、医药和食品工业。它还用于石油和天然气开采及上述所有产品的加工过程中，并广泛用于许多对密封件性能有极高标准要求的其他应用中。



到现在为止，**evolast®** 的高昂生产成本意味着它只能用于这些领域。**FFKM** 在目前使用其他弹性体或热塑性塑料的应用中可以提供显著的优势。

更长的使用寿命和延长使用周期所节约的成本，通常足以弥补高昂的初始投入，甚至带来更多收益。

正因如此，**FFKM** 注定会在技术应用领域不断拓展市场，这与 40 多年前 FKM 的发展轨迹如出一辙。

由 **evolast® FFKM** 制成的 O 型圈涵盖从小到大的各种尺寸！目前，现有模具可提供约 10,000 种不同尺寸的产品，最大直径可达 2000 mm。此外，也可根据客户的规格和图纸生产零件。

anyseals 的使命之一也包括提供品质可靠的 **evolast®** O 型圈库存现货。有关各类产品的信息（如价格和交货时间）可照常在 **anyseals 网上商城** 中查询。



名称	材质	硬度 邵氏 A	颜色	温度 (°C) 最低 最高		备注 *可提供认证
evolast® B794	FFKM	70	白色	-20	+270	*FDA 21CFR177.2400、*USP VI 级、*3A 卫生标准、 *法规 EC 1935/2004、*DM 21/03/1973、*BfR XXI
evolast® B894	FFKM	80	白色	-20	+270	符合 FDA、USP VI 级 - 3A 卫生标准
evolast® B895	FFKM	80	白色	-15	+300	高温，符合 FDA、USP VI 级 - 3A 卫生标准
eevolast® N694	FFKM	60	黑色	-25	+270	标准应用
evolast® N775	FFKM	75	黑色	-15	+340	出色的热稳定性，不适用于蒸汽/胺
evolast® N794	FFKM	70	黑色	-25	+270	标准应用，高温， *FDA 21 CFR 177.2400、 *FDA 21 CFR 177.2600、*3A 卫生标准、*USP VI 级
evolast® N7LT	FFKM	75	黑色	-46	+250	超低温
evolast® N894	FFKM	75	黑色	-25	+270	标准应用，建议按规范储存
evolast® N896	FFKM	75	黑色	-15	+330	高温
evolast® N8LT	FFKM	75	黑色	-46	+260	超低温
evolast® N8SR	FFKM	75	黑色	-15	+330	耐蒸汽、热水
evolast® N993	FFKM	90	黑色	-20	+270	标准应用
evolast® N994	FFKM	90	黑色	-30	+260	低温
evolast® N9ED	FFKM	90	黑色	-15	+260	*AED NORSOK M710 – 5.33 mm, API6A（酸性气体环境）– 10% H2S *NACE TM0187（酸性气体环境）– 5% H2S 和 – 20% H2S *酸性流体测试 Arrhenius ISO 23936-2/NORSOK M710-3
evolast® N9EX FFKM 90 黑色 -15 +320 高温， *AED Norsok M710						
evolast® N9LT FFKM 90 黑色 -46 +250 低温， *AED Norsok M710，*BS EN ISO 23936-2						
evolast® V7FD FFKM 70 绿色 -15 +270 标准应用，符合 FDA，USP VI 级 - 3A 卫生标准						
evolast® V895 FFKM 80 绿色 -15 +310 高温						

所有 evolast® 胶料均提供出色的耐化学性能。
在“备注”列中，您可以找到针对特定应用的指导/建议以及全部认证/证书。



anyseals NV

Preenakker 2-4

1785 Merchtem

比利时

T + 32 (0)52 – 38 19 20

E info@anyseals.eu

W www.anyseals.eu

anyseals NV

Office Germany

Hagenau 1

D-22089 Hamburg

T +49 (0) 40-25 32 92 -11

E info@anyseals.eu

W www.anyseals.eu

anyseals, inc.

anyseals USA

10391 Brecksville Road

Brecksville, Ohio 44141, USA

T 866 - 676 - 99 34

F 216 676 - 99 35

E info@anyseals.com

W www.anyseals.com

anyseals NV

中国台湾办事处

市政北一路 31 号 12F-2

西屯区台中市 40756

中国台湾

T +886 4 22515813

M +886 933 580148

E info@anyseals.tw

W www.anyseals.tw